

Postfach 20 06 04 - 42206 Wuppertal | Rosenthalstrasse 22 · D-42369 Wuppertal
Fon +49 -0- 202 317559-10 | Fax +49 -0 -202 870884-03 | info@syskem.de

Spezifikationsdaten zu Lanolin, technisch CAS Nr. : 8006-54-0



Chem. Bezeichnung :	Lanolin, technisch
chem. Charakterisierung :	Neutralwollfett
Aussehen :	bräunlicher Feststoff
freie Fettsäure :	max 4%
Verseifungszahl :	80-120 mg KOH /g
Wasser :	max 2,5%
Verpackung :	Fässer
CAS Nr. :	8006-54-0
Sonstiges :	Schmelzpunkt : 35-45 °C Asche : max 0,5 %

Allgemeine Infos : wasserunlöslich
Siedebereich ca. 275 °C
Schmelzbereich ca. 40 °C
Flammpunkt über 200 °C

Lanolin, technisch ist ein Gemisch aus Wachsestern, Alkoholen, freien Fettsäuren und Kohlenwasserstoffen. Um eine kurzfristige und sichere Belieferung mit Lanolin, technisch zu garantieren, haben wir mit unseren Kunden Mindestmengen vereinbart, die wir dann am Lager vorrätig halten. Das tun wir gerne auch für Sie.

Anwendung : Lanolin, technisch verfügt über emulgierende und schmierende Eigenschaften und wird daher in Rezepturen für Schmierfette und Schmierstoffe eingesetzt.

Gefahrenhinweise : Lanolin, technisch ist nicht als Gefahrstoff eingestuft.

Warengruppen : ESTERGEMISCHE, Fettsäure-Ester

Version: 18.09.2025

Diese Angaben dienen nur zu Ihrer Information und entbinden nicht von der Pflicht zur Durchführung einer ordnungsgemäßen Wareneingangsprüfung.